

FICHA TÉCNICA

CHROMMATO MICRON

Apresentação do produto

A variação Micron é a que proporciona o acabamento mais fino e delicado da linha Chrommato. Alto rendimento e o diferencial no acabamento aliados para um resultado perfeito em sua obra. É ideal tanto para áreas internas quanto externas.

Consumo aproximado	Secagem	Diluição
CHROMMATO MICRON: 1,70 a 2,50 kg/m ² * O consumo varia de acordo com o substrato, a forma de aplicação e o efeito desejado.	Ao toque: 6 horas Para receber gel ou pintura: 12 horas (no mínimo) Cura total: 100 horas	Diluição com água limpa de no máximo 5% do peso total, caso seja necessário.

Forma de aplicação e ferramentas adequadas

Utilize desempenadeira de aço inox e desempenadeira de PVC.

Com o auxílio de uma desempenadeira de aço inox espalhe o produto em uma camada uniforme na espessura do maior grão do produto.

Após alguns minutos, com o auxílio da desempenadeira de PVC, faça movimentos circulares, como se estivesse fazendo o efeito de um reboco desempenado.

Para um acabamento mais alisado, após o procedimento anterior, aguarde a pré-secagem superficial e repita o processo de desempenar o produto em movimentos circulares, alisando-o suavemente.

Dicas importantes

Faça emendas somente em cantos e quinas.

Neste efeito, é importante manter a desempenadeira de PVC sempre limpa para evitar manchas indesejadas.

Este produto tende a regularizar as ondulações da parede, facilitando a aplicação e mantendo um acabamento uniforme. Em uma parede muito ondulada, a tendência natural é o aumento do consumo do produto.

Este produto não cobre superfícies muito onduladas ou mal desempenadas.

Revisado 12/2019