

FICHA TÉCNICA

EFEITO CIMENTO QUEIMADO CHROMMA®

Apresentação do produto

O EFEITO CIMENTO QUEIMADO CHROMMA® é um micro revestimento de baixa espessura desenvolvido para proporcionar um efeito semelhante ao acabamento do cimento queimado em suas paredes. É ideal para áreas de destaque onde se deseja chamar a atenção com um revestimento exclusivo.

A cor padrão para o EFEITO CIMENTO QUEIMADO CHROMMA® é a prata, no entanto ele também pode ser fabricado (sob encomenda) em diversas cores exclusivas.

Na aplicação inclusive pode ser misturado cores diferentes entre as demãos, garantindo ainda mais exclusividade para seu projeto.

O produto vem pronto para uso e pode ser aplicado em áreas internas e externas.

Consumo aproximado	Secagem	Diluição
EFEITO CIMENTO QUEIMADO CHROMMA®: 0,50 a 1,00 kg/m ² /demão * O consumo varia de acordo com a absorção do substrato e a forma de aplicação.	Ao toque: 2 horas Entre demãos: 4 horas Cura total: 72 horas	Pronto para uso Diluição máxima 5% com água limpa

Forma de aplicação e ferramentas adequadas

Utilize desempenadeira de aço inox de bordas arredondadas.

Este produto necessita de 2 a 3 demãos para o acabamento.

Para esta aplicação, a parede deve estar uniforme, lisa e adequada para o acabamento liso.

Superfícies de aplicação:

Massa Acrílica: após devidamente preparada, aplique uma demão do Primer para efeitos Chromma®.

Pintura em bom estado: lixe a superfície levemente para obter nivelamento adequado. Retire qualquer pó ou sujeira (siga as instruções de preparo de superfície adequadamente). Aplique uma demão do Primer para efeitos Chromma® na cor e aguarde o tempo de secagem de 6 horas.

Aplique a primeira demão do EFEITO CIMENTO QUEIMADO CHROMMA® utilizando a desempenadeira de aço inox de bordas arredondadas. Nesta aplicação, note que os pequenos relevos irão determinar o efeito e o formato semelhante ao cimento queimado. A espessura de todas as demãos devem ser as mais finas possíveis para evitar o excesso de produto sobre uma área.

Aguarde o tempo de secagem entre demãos.

Após a secagem, passe sobre toda a superfície aplicada a desempenadeira de aço inox de bordas arredondadas forçando para que os relevos se alisem e marquem o produto.

Aplique a segunda demão do produto sobre esta área, buscando o nivelamento da superfície, preenchendo as áreas entre os relevos. Aguarde o tempo de secagem entre as demãos.

Se for necessário, poderão ser aplicadas as próximas demãos buscando o maior nivelamento possível da superfície.

Dicas importantes

Não interrompa a aplicação do produto no meio da parede, faça pausas apenas em cantos ou quinas.

Podem ser utilizadas diversas cores para se obter um efeito exclusivo, desde que seja do mesmo produto EFEITO CIMENTO QUEIMADO CHROMMA®. A cor desenvolvida serve como referência: por ser um efeito manchado, a cor será desenvolvida e comparada antes do efeito manchado. Não aplique sobre massa corrida.

Revisado 12/2019